

KVALITETSKRITERIER FOR ALTASKIFER

HELLER A-KVALITET TRINNEMNER/ RÅ-PLATER	Inntil 10 mm egging godtas Inntil 4 mm "kroking" i sag retning godtas Ingen markante hvite flekker Svake røde og brune flekker aksepteres Slett overflate Skolmer og tråder godtas normalt ikke. Dersom det er svake skolmer (avrivninger) gjøres det en skjønnsmessig vurdering under sorteringa om hellen skal godkjennes som en helle med A-kvalitet eller om den skal nedgraderes til belegningsstein (tråkkhelle). Får ikke "avrivninga" betydning for produksjon godkjennes den som helle av A-kvalitet Størrelsen på små heller skal være minimum 40x85 cm Løskløv slås bort, eller merkes med tusj for det som skal fjernes Det som ikke har ovennevnte kvalitet, som A-kvalitet, blir sortert som belegningsstein
BELEGNINGSSTEIN (TRÅKKHELLER)	Svake skolmer og tråder aksepteres Løse klyv aksepteres ikke Noen små flekker godtas Egging innenfor tykkelseskategorien Inntil 8 mm krok pr. enhet aksepteres i sag retning, for større heller aksepteres større kroking Min. størrelse 43x85 cm
BRUDDHELLER 1-2	Min. størrelse 0,06 m ² (ca 20x30 cm – maks 8 stk. pr. lag) Tykkelse 1-2 cm 30 m ² pr. palle (36 lag i pallen à 1 m ²) Minimum vekt på pallen 1.200 kg Flekker, egging, ujevnheter og skolmer forekommer
BRUDDHELLER 2-3	Min. størrelse 0,12 m ² (ca. 30x40 cm - maks 5 stk. pr. lag) Tykkelse 2-3 cm 20 m ² pr. palle (23 lag i pallen a 1 m ²) Minimum vekt på pallen 1.200 kg Flekker, egging, ujevnheter og skolmer forekommer
BRUDDHELLER 3-4	Min. størrelse 0,12 m ² (ca. 30x40 cm - maks 5 stk. pr. lag) Tykkelse 3-4 cm 15 m ² pr. palle (18 lag i pallen a 1 m ²) Minimum vekt på pallen 1.200 kg Flekker, egging, ujevnheter og skolmer forekommer
SAGET FLIS	Markante hvite og brune flekker aksepteres ikke Svake røde flekker godtas Svake skolmer uten brudd i overflaten aksepteres Overflaten må være jevn
KLIPT FLIS	Samme kvalitetskrav som for saget flis
KLIPT TAKSTEIN	Egging inntil 4-5 mm kan godtas. Egging kan være at tykkeste ende peker ned på taket (på lappstein kan den buede enden være tykkest og på firkantstein kan en av spissene være tykkere enn den andre, men ikke tykkere enn 4-5 mm). Skolmer inntil tykkelsen av ett kronestykke kan godtas Små ujevnheter og flekker godtas Peneste side skal være synlig (på tak)
ALTAHELLER	Tykkelse 18-30 mm tåler egging innenfor tykkelsesintervallet Ingen spesielle krav til overflate Min. størrelse 40x50 cm, 1-3 lag i bukken Spisse ender skal slås bort (bredde på ende min. 40 cm)
TØRRMUR/RÅKOPP	Bredde (dybde): 5-15 cm og 15-30 cm Tykkelse: 5-20 cm Lengde: 30-120 cm Vekt pr. kasse: 1.000 – 1.500 kg Antall m ² ferdig vegg 5-15 cm pr. 1.000 kg er ca 3,5-4,5 m ² Antall m ² ferdig vegg 15-30 cm pr. 1.000 kg er ca 1,5-2,5 m ²